

Linoleum Originale

TECHNISCHE DATEN	NORM	ORIGINALE ESSENZA+ 2.5mm
KLASSIFIZIERUNG		
Belagsart	ISO 24011 (EN 548)	Linoleum (homogen), dezent marmoriert auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industriebereich: 43
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2.5 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	Ca. 3000 g/m ²
Oberflächenbehandlung		Essenza+
Biugsamkeit	EN ISO 24344 Method A	≤ 30 mm Ø
Lieferform	EN ISO 24341	≤ 32 x 2 m
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0200-0011-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1, CS, G
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.015 m ² K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0.30
LEISTUNGSMERKMALE		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Geforderter Wert: ≤ 0,15 mm Besten gemessener Wert: Ca. 0,08 mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 /EN ISO 717-2	5 dB
Raumschall	NF S31-074	Klasse C < 85 dB
Trittschallschutzverbesserungsmaß mit Elafono*	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	14 dB
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Fußbodenheizung - Warmwasser		Bis max 27°C Oberflächentemperatur geeignet
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
Phthalatfrei	CEN ISO/TS 16181	Phthalatfrei
Cradle to Cradle®		Gold
Geruchsprüfung gemäß Anforderung der Emissionsklasse M1	M1 Protokoll	Erfüllt die Anforderungen
EPD Umweltdeklaration	ISO 14025	Klimapositiv Cradle to Gate (A1-A3) 100 % erneuerbare Energie
Biobasierter Kohlenstoff	ASTM D 6866:2020-02	100 %
Bakteriostatische Eigenschaften (Bakteriengemisch - EColi & MRSA)	ISO 22196	Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum
FARBEN		

16

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. (06/21).

Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden.

Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett.

*Elafono: 2.0 mm 100 % natürliche Korkmentunterlage, zu verlegen mit jedem kompakten Tarkett Linoleum für verbesserten Trittschallschutz bis zu 15 dB. (abhängig vom Produkt). Verfügbar in Bahnen: ≤ 32 x 2 m.

